



TECHNISCH DATABLAD Covermaster Purschuim NBS

Covermaster

Weelsedijk 61A

3291 LR Strijen

www.covermaster.nl

Productomschrijving

Covermaster Purschuim NBS is een duurzame en snel uithardende één component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van steenachtige bouwdeelen.

Materiaal

Eén component polyurethaanschuim. CFK, HCFC en HFK-vrij (OzononSchadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).

Eigenschappen

- Sneldrogende
- Hoge opbrengst
- Grote productdichtheid
- Hoge isolatiewaarde
- Toepasbaar op iedere ondergrond
- Niet UV bestendig
- Af te werken met pleister
- Overschilderbaar

Toepassingen

Het afdichten van voegen tussen scheidingswanden, plafond en vloer. Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Voegen rondom raam en deurkozijnen. Niet geschikt voor onder watertoepassing en niet voor het vullen van grote afgesloten ruimten. Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn. Bij bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm, het schuim in meerdere lagen aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een wachttijd van 15 - 30 minuten aanhouden.

Leveringsvorm

Aerosol 750 ml (NBS)

Kleur

Geel

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie. Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsdatablad (MSDS).

Houdbaarheid

Ten minste 18 maanden houdbaar indien rechtop bewaard in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C in een droge omgeving.

Eigenschappen	Specificaties
Basis	Polyurethane
Drijfgas	Zonder CFK, HCFK en HFK
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C optimaal: +15°C tot +20°C)
Dichtheid uitgehard schuim	20 – 30 kg/m ³
Huidvormingstijd	8 - 12 min.
Snijdbaarheidstijd	50 - 100 min.
Warmtegeleidbaarheidscoefficiënt	30 – 35 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid	- 40°C/+90 °C
Temperatuurbestendigheid kortstondig	- 40°C/+130 °C
Verwerkingstemperatuur omgeving	+10°C to +30 °C
Brandklasse	volgens DIN4102-deel 1 B3
Vulgraad in voeg	50% - 60%
Opbrengst	Ca. 45 liter
Reductie geluid (akoestiek)	60 dB